

NATTÉ PES

Basics

The
original
sunscreen
fabric

Interior

2024-2027

MERMET

THE ORIGINAL SUNSCREEN FABRIC

Wir sind Mermet.
Pionier für Screengewebe.

Seit 1951 ist unser leidenschaftliches
Expertenteam auf der Mission, komfortable
und angenehme Orte zum Arbeiten und
Leben zu schaffen.

Wir bei Mermet kreieren
Sonnenschutzgewebe für die Menschen und
nicht so sehr für die Gebäude. Ob Sie nun
die Sonnenstrahlen abschirmen oder die
Akustik verbessern, die Blendung reduzieren
oder Ihre Privatsphäre wahren möchten.

Wir haben stets die Bedürfnisse und die
Wünsche unserer Endnutzer im Auge.
Denn jedes Gewebe, das wir entwerfen,
jede Innovation und jede Entscheidung, die
wir treffen, ob groß oder klein, verfolgt ein
oberstes Ziel: höchsten Komfort auf allen
Ebenen zu bieten.

Dank ihrer jahrelangen Erfahrung entwickeln
unsere Experten laufend hochwertige
Sonnenschutzgewebe, die ein Leben lang
halten und leicht zu pflegen sind.

Noi siamo Mermet.
I pionieri del tessuto per la protezione solare.

Dal 1951 il nostro team di esperti
persegue con passione l'obiettivo di
contribuire a offrire ambienti di lavoro e
di vita comodi e confortevoli.

Noi di Mermet creiamo tessuti di protezione
solare per le persone, non per gli edifici.
Che si voglia filtrare il sole, migliorare
l'acustica, ridurre l'abbagliamento o
garantire la propria privacy, ci sforziamo
sempre di tenere a mente le esigenze e i
desideri dell'utente finale dei nostri prodotti.

Ogni tessuto ideato, ogni innovazione e
ogni decisione presa, piccola o grande
che sia, ha infatti un solo e unico obiettivo:
offrire il massimo del comfort, sotto tutti
i punti di vista.

Forti di un'esperienza pluriennale, i nostri
esperti sviluppano continuamente nuovi
tessuti di protezione solare di qualità, che
durano una vita e di facile manutenzione.



©Hunter Douglas / Frame+View

5

5 Jahre Garantie
Garanzia di 5 anni



Bedruckbar
Stampabile



Feuerhemmend
Ignifugo



ANPASSBAR

Einheitliche Muster in verschiedenen
Dichten zur Optimierung der Leistung,
unabhängig von der Gebäudeausrichtung

ADATTABILE

Motivi uniformi disponibili in diverse densità per
ottimizzare le prestazioni, indipendentemente
dall'orientamento dell'edificio

KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNG

Budgetfreundliche Gewebeoption

SOLUZIONE CONVENIENTE

Opzione di tessuto a costi ridotti

EINFACHE HANDHABUNG

Leicht und einfach zu handhaben dank des
federleichten Designs

FACILE MANEGGEVOLEZZA

Leggero e facile da maneggiare grazie
al design leggerissimo

EINFACHE BENUTZUNG

Ausgewogene Leistung bei Blendschutz,
der Maximierung des Tageslichts und der
Aufrechterhaltung einer freien Sicht

FACILITÀ D'USO

Offre prestazioni equilibrate nella gestione
dell'abbagliamento, massimizzazione della luce del
giorno e mantenimento di una visuale libera


SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Erfüllt die erforderlichen Brandschutznormen
für grundlegende Anforderungen

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Soddisfa le necessarie norme di
sicurezza antincendio per i requisiti di base

COLOURS



NATTÉ PES 5

250 - 320 cm
89 - 127 mm*

* Only in Natté PES 5

00020002
White

00020004
White Linen

00040004
Linen

00070004
Pearl Linen

00070007
Pearl

00020007
White Pearl

00030007
Black Pearl

00030006
Black Bronze

00030003
Black

LEVEL OF DENSITY

Natté PES 1
00020004
White Linen



Natté PES 3
00020004
White Linen



Natté PES 5
00020004
White Linen



Natté PES 10
00020004
White Linen



TECHNISCHE DATEN CARATTERISTICHE TECNICHE

	NATTÉ PES 1		NATTÉ PES 3	
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO				
Gewogene Zusammensetzung Composizione	29 % Polyester - 71 % PVC 29 % Poliestere - 71 % PVC			
Bindung Armatura	Natté 2x2			
Breiten Larghezze	250 - 320 cm			
Rolllänge Lunghezza rotolo	Rollen von 30 Lfm Rotoli da 30 ml			
Flächengewicht Massa superficiale (peso)	420 g/m² ± 5 %	390 g/m² ± 5 %	ISO 2286-2	
Dicke Spessore	0,60 mm ± 5 %	0,56 mm ± 5 %	ISO 2286-3	
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8) Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7 (Farbe Weiss nicht bewertet) ≥ 7 (Bianco non graduato)			ISO 105 B02
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN PROPRIETÀ MECCANICHE				
Bruchfestigkeit - Kettfaden Resistenza alla rottura - Ordito	> 175 daN/5 cm	> 160 daN/5 cm	ISO 1421	
Bruchfestigkeit - Schussfaden Resistenza alla rottura - Trama	> 126 daN/5 cm	> 162 daN/5 cm	ISO 1421	
Bruchdenung - Kettfaden Allungamento alla rottura - Ordito	< 24 %			ISO 1421
Bruchdenung - Schussfaden Allungamento alla rottura - Trama	< 22 %	< 24 %	ISO 1421	
Reißfestigkeit - Kettfaden Resistenza alla strappo - Ordito	≥ 19 daN	≥ 14 daN	ISO 4674-1 Verfahren 2 ISO 4674-1 metodo 2	
Reißfestigkeit - Schussfaden Resistenza alla strappo - Trama	≥ 11 daN	≥ 12 daN	ISO 4674-1 Verfahren 2 ISO 4674-1 metodo 2	
BRANDSCHUTZZERTIFIKATE CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO*				
Europäische Union - Spanien Unione Europea - Spagna	Class 1			EN 13773
Frankreich Francia	M2			NF P 92 507
Italien Italia	Classe Uno			UNI 9177
Vereinigte Staten von Amerika Stati Uniti	FR			NFPA 701
BEARBEITUNG CONFEZIONE				
Schneiden Taglio	Kühler Schnitt, Quetschschnitt, Ultraschallschnitt Taglio a freddo, per schiacciamento, a ultrasuoni			
Schweißen Saldatura	Thermisch, Hochfrequenz, Ultraschallverfahren, Heißluft, Nähen Termico, alta frequenza, ultrasuoni, aria calda, cucitura			
Reinigung Pulizia	Staub entfernen, mit einem in Seifenwasser getränkten Schwamm reinigen, mit klarem Wasser nachspülen Rimuovere la polvere, pulire con una spugna imbevuta di acqua e sapone e sciacquare con acqua pulita			

Die technischen Daten dieses Produkts entsprechen denen in dieser Broschüre zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. MERMET behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu ändern. Nur die auf der Website des Unternehmens www.mermet.eu.com veröffentlichten Daten gelten als gültig. Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und sind nicht als verbindlich anzusehen. Falls erforderlich, behält sich MERMET das Recht vor, dieses Produkt aus dem Verkauf zu nehmen, wenn sich eine der oben genannten technischen Eigenschaften oder Merkmale aufgrund einer Änderung der Vorschriften oder des Wissensstandes als unzureichend oder unmöglich erweist.

*Testberichte und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns.

	NATTÉ PES 5		NATTÉ PES 10	
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO				
Gewogene Zusammensetzung Composizione	29 % Polyester - 71 % PVC 29 % Poliestere - 71 % PVC			
Bindung Armatura	Natté 2x2			
Breiten Larghezze	250 - 320 cm / 89 - 127 mm	250 - 320 cm		
Rolllänge Lunghezza rotolo	Rollen von 30 Lfm Rotoli da 30 ml			
Flächengewicht Massa superficiale (peso)	385 g/m² ± 5 %	330 g/m² ± 5 %		ISO 2286-2
Dicke Spessore	0,58 mm ± 5 %	0,55 mm ± 5 %		ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8) Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7 (Farbe Weiss nicht bewertet) ≥ 7 (Bianco non graduato)			ISO 105 B02
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN PROPRIETÀ MECCANICHE				
Bruchfestigkeit - Kettfaden Resistenza alla rottura - Ordito	> 145 daN/5 cm	> 150 daN/5 cm		ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden Resistenza alla rottura - Trama	> 135 daN/5 cm	> 127 daN/5 cm		ISO 1421
Bruchdenung - Kettfaden Allungamento alla rottura - Ordito	< 24 %	< 26 %		ISO 1421
Bruchdenung - Schussfaden Allungamento alla rottura - Trama	< 25 %	< 26 %		ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden Resistenza alla strappo - Ordito	≥ 12 daN	≥ 15 daN		ISO 4674-1 Verfahren 2 ISO 4674-1 metodo 2
Reißfestigkeit - Schussfaden Resistenza alla strappo - Trama	≥ 13 daN	≥ 12 daN		ISO 4674-1 Verfahren 2 ISO 4674-1 metodo 2
BRANDSCHUTZZERTIFIKATE CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO*				
Europäische Union - Spanien Unione Europea - Spagna	Class 1			EN 13773
Frankreich Francia	M2			NF P 92 507
Italien Italia	Classe Uno			UNI 9177
Vereinigte Staten von Amerika Stati Uniti	FR			NFPA 701
BEARBEITUNG CONFEZIONE				
Schneiden Taglio	Kühler Schnitt, Quetschschnitt, Ultraschallschnitt Taglio a freddo, per schiacciamento, a ultrasuoni			
Schweißen Saldatura	Thermisch, Hochfrequenz, Ultraschallverfahren, Heißluft, Nähen Termico, alta frequenza, ultrasuoni, aria calda, cucitura			
Reinigung Pulizia	Staub entfernen, mit einem in Seifenwasser getränkten Schwamm reinigen, mit klarem Wasser nachspülen Rimuovere la polvere, pulire con una spugna imbevuta di acqua e sapone e sciacquare con acqua pulita			

Le caratteristiche e le qualità tecniche del prodotto sono garantite conformi alla data di pubblicazione della presente brochure. MERMET si riserva il diritto di modificarle i dati tecnici; solo le caratteristiche e le qualità tecniche indicate sul sito Internet www.mermet.eu.com sono da considerarsi valide. Queste specifiche sono puramente indicative e non devono essere considerate vincolanti. Inoltre MERMET si riserva il diritto di ritirare il prodotto dal mercato qualora, in seguito a una modifica della regolamentazione o all'evoluzione del know-how o delle tecniche in materia, una qualsiasi delle caratteristiche o delle qualità tecniche sopra citate dovesse venire meno o dovesse essere resa impossibile da garantire.

*Rapporti di prova e certificati sono forniti su richiesta; si invita a contattarci.

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE FATTORI TERMICI E OTTICI

EN 14501:2021 - ISO 52022-3:2017

SOLARE UND TAGESLICHTEIGENSCHAFTEN PROPRIETÀ SOLARI E LUMINOSE							SOLARFAKTOR (GEWEBE + VERGLASUNG) FATTORE SOLARE (TESSUTO + VETRATA)			
Farben (Name & Code) Colori (nome e codice)	Ts (%)	Rs (%)	As (%)	Tv	Blendschutzklasse Classe di controllo dell'abbagliamento	Visueller Kontakt mit der Außenwelt, Klasse Classe di contatto visivo con l'esterno	Verglasung F Vetrata F	Effizienz- klasse Classe di efficienza	Verglasung G Vetrata G	Effizienz- klasse Classe di efficienza
NATTÉ PES 1										
White 00020002	15	72	13	0,12	1	1	0,26	2	0,11	3
White Linen 00020004	14	61	25	0,09	2	1	0,32	2	0,15	2
Linen 00040004	16	43	41	0,10	2	1	0,42	1	0,21	2
Pearl Linen 00070004	9	39	52	0,04	3	2	0,43	1	0,21	2
Pearl 00070007	8	38	54	0,05	3	2	0,43	1	0,21	2
White Pearl 00020007	10	52	38	0,06	2	1	0,36	1	0,17	2
Black Pearl 00030007	3	8	89	0,03	3	2	0,57	0	0,30	2
Black Bronze 00030006	3	7	90	0,03	3	2	0,58	0	0,30	2
Black 00030003	3	4	93	0,03	3	2	0,59	0	0,31	2
NATTÉ PES 3										
White 00020002	17	69	14	0,14	0	2	0,27	2	0,12	3
White Linen 00020004	17	56	27	0,12	0	2	0,35	1	0,17	2
Linen 00040004	19	44	37	0,13	0	1	0,41	1	0,21	2
Pearl Linen 00070004	13	39	48	0,09	1	2	0,43	1	0,22	2
Pearl 00070007	9	37	54	0,06	1	2	0,44	1	0,22	2
White Pearl 00020007	12	46	42	0,09	1	2	0,40	1	0,19	2
Black Pearl 00030007	7	9	84	0,06	0	3	0,57	0	0,29	2
Black Bronze 00030006	7	7	86	0,07	0	3	0,58	0	0,30	2
Black 00030003	6	4	90	0,06	0	3	0,59	0	0,31	2

Proben, die gemäß der Norm DIN EN 410:2011 «Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen» und der Norm DIN EN 14500:2021 zur Festlegung von Prüf- und Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Reflexions- und Transmissionseigenschaften getestet wurden, die zur Bestimmung der Leistungsklassen für den thermischen und visuellen Komfort von Verschattungselementen außen, Verschattungselementen innen und Rollläden verwendet werden, wie in der DIN EN 14501:2021 spezifiziert. Berechnungen des Solarfaktors gemäß der DIN EN ISO 52022-3:2017 «Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Thermische, solare und Tageslichteigenschaften von Bauteilen und Bauelementen - Teil 3: Methode zur detaillierten Berechnung der Sonnen- und Tageslichteigenschaften von Sonnenschutzanlagen in Kombination mit Verglasung».

Die Farben können von den abgebildeten Mustern abweichen.
F-Verglasung: Doppelverglasung (4 mm + 16 mm Scheibenzwischenraum + 4 mm), mit Beschichtung mit geringem Emissionsvermögen auf Position 3, Argon-gefüllter Scheibenzwischenraum 90 % (g = 0,64 / U = 1,1 W/m²K).
G-Verglasung: Sonnenschutzverglasung (6 mm + 16 mm Scheibenzwischenraum + 4 mm), Argon-gefüllter Scheibenzwischenraum 90 % (g = 0,33 / U = 1,0 W/m²K).
Komfortklassifizierung nach EN 14501:2021: 0 sehr kleiner Effekt - 1 kleiner Effekt - 2 mäßiger Effekt - 3 guter Effekt - 4 sehr guter Effekt.

SOLARE UND TAGESLICHTEIGENSCHAFTEN PROPRIETÀ SOLARI E LUMINOSE							SOLARFAKTOR (GEWEBE + VERGLASUNG) FATTORE SOLARE (TESSUTO + VETRATA)			
Farben (Name & Code) Colori (nome e codice)	Ts (%)	Rs (%)	As (%)	Tv	Blendschutzklasse Classe di controllo dell'abbagliamento	Visueller Kontakt mit der Außenwelt, Klasse Classe di contatto visivo con l'esterno	Verglasung F Vetrata F	Effizienz- klasse Classe di efficienza	Verglasung G Vetrata G	Effizienz- klasse Classe di efficienza
NATTÉ PES 5										
White 00020002	18	69	13	0,15	0	2	0,28	2	0,12	3
White Linen 00020004	20	53	27	0,15	0	2	0,36	1	0,18	2
Linen 00040004	21	41	38	0,15	0	2	0,44	1	0,22	2
Pearl Linen 00070004	15	39	46	0,11	0	2	0,43	1	0,22	2
Pearl 00070007	13	36	51	0,09	0	3	0,44	1	0,22	2
White Pearl 00020007	14	42	44	0,11	0	3	0,42	1	0,20	2
Black Pearl 00030007	9	10	81	0,08	0	3	0,57	0	0,29	2
Black Bronze 00030006	8	8	84	0,08	0	3	0,58	0	0,30	2
Black 00030003	8	4	88	0,08	0	3	0,59	0	0,31	2
NATTÉ PES 10										
White 00020002	22	65	13	0,19	0	2	0,30	2	0,13	3
White Linen 00020004	23	53	24	0,18	0	3	0,37	1	0,18	2
Linen 00040004	26	41	33	0,20	0	2	0,43	1	0,21	2
Pearl Linen 00070004	20	37	43	0,16	0	3	0,44	1	0,22	2
Pearl 00070007	17	35	48	0,14	0	4	0,45	1	0,23	2
White Pearl 00020007	18	44	38	0,15	0	2	0,41	1	0,20	2
Black Pearl 00030007	13	9	78	0,13	0	4	0,58	0	0,30	2
Black Bronze 00030006	13	7	80	0,13	0	4	0,58	0	0,31	2
Black 00030003	13	3	84	0,13	0	4	0,60	0	0,31	2

Campioni testati secondo la norma EN 410:2011 “Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate” e la norma EN 14500:2021 che definisce metodi di prova e di calcolo per la determinazione delle caratteristiche di riflessione e trasmissione da utilizzare per determinare le classi prestazionali per il benessere termico e visivo di tende esterne, interne e chisure oscuranti, come specificato nella norma EN 14501:2021. Calcoli del fattore solare ai sensi della norma EN ISO 52022-3:2017 “Prestazione energetica degli edifici - Proprietà termiche, solari e luminose dei componenti e degli elementi edilizi - Parte 3: Metodo di calcolo dettagliato delle caratteristiche luminose e solari per i dispositivi di protezione solare in combinazione con le vetrate”.

I colori possono variare rispetto a quelli dei campioni forniti.
Vetrata tipo F: doppio vetro (4 mm + 16 mm di spazio + 4 mm), con rivestimento a bassa emissività in posizione 3, con spazio riempito di argon al 90% (g = 0,64 / U = 1,1 W/m²K).
Vetrata tipo G: vetro a controllo solare (6 mm + 16 mm di spazio + 4 mm), con spazio riempito di argon al 90% (g = 0,33 / U = 1,0 W/m²K).
Classe di comfort secondo la norma EN 14501:2021: 0 effetto molto ridotto - 1 scarso effetto - 2 effetto medio - 3 buon effetto - 4 ottimo effetto.



THERMISCHE LEISTUNGSWERTE

Die Sonnenstrahlung wird vom Gewebe teilweise durchgelassen, absorbiert oder reflektiert. Die Summe aller drei Faktoren ergibt 100. **Ts + Rs + As = 100 % Sonnenenergie.**

Ts

TRANSMISSIONSFAKTOR
Anteil der durch das Gewebe durchgelassenen Sonnenenergie.

Rs

SONNENREFLEXION
Anteil der vom Stoff reflektierten Sonnenstrahlung. Ein hoher Prozentsatz bedeutet, dass der Stoff die Sonnenenergie gut reflektiert.

As

SOLARER ABSORPTIONSGRAD
Anteil der Sonnenstrahlung, der vom Stoff absorbiert wird. Ein niedriger Prozentsatz bedeutet, dass der Stoff wenig Sonnenenergie absorbiert.

gtot

GESAMTENERGIEDURCHLASS
Prozentualer Anteil der Sonnenenergie, der tatsächlich durch die Kombination aus Jalousie und Verglasung in einen Raum eindringt. Ein niedriger Wert (<0,15) bedeutet eine gute Wärmeleistung.

OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Tv

DURCHLÄSSIGKEIT FÜR SICHTBARES LICHT
Gesamtprozentsatz des sichtbaren Lichts, das durch den Stoff durchgelassen wird.

FATTORI TERMICI

La radiazione solare viene sempre parzialmente trasmessa, assorbita o riflessa dal tessuto. La somma di tutti e 3 è uguale a 100. **Ts + Rs + As = 100% dell'energia solare.**

Ts

TRASMISSIONE ENERGIA SOLARE
Proporzione di energia solare trasmessa attraverso il tessuto.

Rs

RIFLESSIONE SOLARE
Proporzione della radiazione solare riflessa dal tessuto. Una percentuale elevata indica una buona riflessione dell'energia solare attraverso il tessuto.

As

ASSORBIMENTO SOLARE
Percentuale della radiazione solare assorbita dal tessuto. Una percentuale bassa indica un basso assorbimento di energia solare da parte del tessuto.

gtot

FATTORE SOLARE TOTALE
Percentuale di energia solare che penetra effettivamente in una stanza attraverso la combinazione tra tenda e vetro. Un valore basso (<0,15) indica una buona prestazione termica.

FATTORI OTTICI

Tv

TRASMISSIONE VISIBLE DELLA LUCE
Percentuale totale di luce visibile trasmessa attraverso il tessuto.

GRUNDPRINZIPIEN

Thermische und optische Werte, wie sie in der europäischen Norm EN 14501:2021 (Jalousien und Rollläden, Thermischer und visueller Komfort, Leistungsmerkmale und Klassifizierung) definiert sind, werden zur Messung der Leistung der Sonnenschutzigenschaften eines Stoffes verwendet. Diese Norm beruht auf mehreren Kriterien und legt verschiedene Komfortklassifizierungen fest:

- **Für den thermischen Komfort:** der Gesamtenergiedurchlassgrad g-tot
- **Für den visuellen Komfort:** Blendschutz, Sichtkontakt mit der Außenwelt, Nutzung des Tageslichts, Sichtschutz bei Nacht, Verdunkelung.

Die Bewertung der Leistungsklassen erfolgt in 5 Stufen: **1** sehr kleiner Effekt - **2** kleiner Effekt - **3** mäßiger Effekt - **4** guter Effekt - **5** sehr guter Effekt

Die Norm DIN EN ISO 52022-3:2017 legt ein detailliertes Berechnungsverfahren auf der Grundlage von spektralen Transmissions- und Reflexionsgraddaten der Materialien der Komponenten (Sonnenschutzvorrichtungen und Verglasung) fest, mit dessen Hilfe der Gesamtenergiedurchlassgrad (gtot), der Gesamtlichtdurchlassgrad (Tvtot) und andere relevante solar-optische Kenngrößen der Kombination ermittelt werden können.

FOKUS AUF EMISSIONSGRAD

Das Emissionsvermögen eines Materials entspricht seiner Fähigkeit, die aufgenommene Energie durch Leitungseffekte (Wärme/Kälte) wieder abzustrahlen. Ein Gewebe mit niedrigem Emissionsvermögen begrenzt den Strahlungseffekt in das Gebäudeinnere und sorgt dafür, dass die gefühlte Kälte und Wärme zur kalten und zur warmen Jahreszeit begrenzt wird. Indem es die abgegebene Energie zurückhält, trägt es dazu bei, dass es im Winter innen warm bleibt und im Sommer keine übermäßige Hitze eindringt. Dadurch wird der Heiz- bzw. Kühlbedarf und damit der Gesamtenergieverbrauch gesenkt.

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Norm DIN EN ISO 354:2003 ist ein Messverfahren zur Bestimmung des Schallabsorptionsgrades in Hallräumen. Das Ergebnis hängt davon ab, in welcher Konfiguration das gemessene Material platziert ist (mit oder ohne Plenum). ISO 10534-2:2023 ist ein Messverfahren, bei dem ein Impedanzrohr verwendet wird, um den Schallabsorptionsgrad bei senkrechtem Einfall zu bestimmen. Diese Methode vermittelt einen Eindruck vom Potenzial der Schallabsorption des Werkstoffs.

PRINCIPI DI BASE

I valori termici e ottici definiti ai sensi della norma europea EN 14501:2021 - "Tende e chiusure oscuranti - Comfort termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione" consentono di misurare le prestazioni di protezione solare dei tessuti. La norma si basa su vari criteri, che usa per determinare delle classi di comfort:

- **Per il comfort termico:** la trasmittanza totale dell'energia solare g-tot
- **Per il comfort visivo:** controllo dell'abbagliamento, contatto visivo con l'esterno, sfruttamento della luce diurna, privacy notturna, oscuramento.

Le classi prestazionali sono valutate secondo 5 livelli: **1** effetto minimo - **2** effetto moderato - **3** effetto buono - **4** effetto molto buono - **5** effetto ottimo

La norma ISO 52022-3:2017 specifica un metodo dettagliato, basato sui dati spettrali della trasmittanza e della riflettanza dei dispositivi di schermatura solare e delle vetrate, per determinare la trasmittanza totale dell'energia solare (gtot), la trasmittanza luminosa totale (Tvtot) e altri parametri rilevanti ottici-solari della combinazione dei 2 componenti.

FOCUS SULL'EMISSIVITÀ

L'emissività di un materiale è la sua capacità di riemettere l'energia assorbita per radiazione (caldo/freddo). Un tessuto a bassa emissività limita l'effetto dell'irraggiamento verso l'interno, riducendo così la sensazione di freddo in inverno e di caldo in estate. Trattenendo l'energia emessa, contribuisce quindi a conservare il calore interno in inverno e a impedire l'ingresso di un calore eccessivo in estate. Di conseguenza il fabbisogno in termini di riscaldamento e climatizzazione e i consumi energetici complessivi vengono ridotti.

PROPRIETÀ ACUSTICHE

La norma ISO 354:2003 definisce un metodo di misurazione del coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante. Il risultato dipende dalla configurazione del materiale misurato (con o senza riempimento). La norma ISO 10534-2:2023 definisce un metodo di misurazione mediante tubo di impedenza per determinare il coefficiente di assorbimento acustico a incidenza normale. Questo metodo dà così un'idea del potenziale di assorbimento acustico del materiale.

BERATUNG UND PFLEGEHINWEISE

EMPFEHLUNGEN ZUM UMGANG

Um die Handhabung von großen Stoffbreiten zu erleichtern und Abdrücke auf dem Stoff zu vermeiden, empfiehlt MERMET, die Paneele in jeder Phase des Montageprozesses auf ein Rohr zu rollen.

Bei Stoffen mit einer weißen Acrylbeschichtung auf einer Seite wird empfohlen, sie auf einer sauberen, trockenen und staubfreien Oberfläche zu verarbeiten.

Wie bei allen metallisierten Stoffen sollten bei der Montage Baumwollhandschuhe getragen werden, um Fingerabdrücke auf der Metallseite zu vermeiden.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Gewebe sollte während der Lagerung und/oder Handhabung immer in der Original-Umverpackung (Plastikfolie, Papprohre) aufbewahrt werden. Es ist besser, die Geweberollen in einzelne Papphülsen zu legen.

Die Rollen sollten waagrecht, nicht gestapelt, an einem Ort mit möglichst konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Längere Lagerung bei hohen Temperaturen (> 45°C) kann zum Verblässen der Farben führen.

Verwenden Sie beim Transport der Rollen eine Transporthilfe. Heben Sie die Rollen nicht an den Enden an, um ein Knittern und Verbiegen des Gewebes zu vermeiden. (A) Das Gewebe sollte niemals gefaltet werden. (B) Bei langfristiger Lagerung wird dringend empfohlen, die Rollen nicht zu stapeln.


PFLEGEHINWEISE

Die folgenden Pflegehinweise gelten für alle unsere Stoffe:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie saubere und trockene Hände haben, bevor Sie die Stoffe anfassen. Verwendung von Handschuhe wird empfohlen.
- Versuchen Sie nicht, die Stoffe durch starkes Reiben zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel: diese könnten die Stoffbeschichtung beschädigen.
- Vor dem Reinigen der Fenster müssen die Rollos vollständig eingezogen werden, um zu verhindern, dass Chemikalien direkt oder indirekt auf den Stoff gespritzt werden.

5 JAHRE GARANTIE

Für die meisten Sonnenschutzgewebe der Mermet-Kollektion wird eine funfjährige Garantie gewährt. Diese Garantie gilt nur unter normalen Nutzungs- und Pflegebedingungen der Gewebe, wie sie in den technischen Spezifikationen beschrieben sind und gemäß den Pflegeempfehlungen von Mermet im Katalog. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen.



CONSIGLI E CURA

INDICAZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE

Per facilitare la movimentazione di tessuti di grandi dimensioni ed evitare segni sul tessuto, MERMET consiglia di arrotolare i pannelli su un tubo in ogni fase del processo di assemblaggio.

Per i tessuti con rivestimento acrilico bianco su un lato, si consiglia di maneggiarli su una superficie pulita, asciutta e priva di polvere.


Come per tutti i tessuti metallizzati, durante il montaggio è necessario indossare guanti di cotone per evitare impronte sulla parte metallica.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Il tessuto deve sempre essere conservato nella confezione originale (pellicola di plastica, tubo di cartone) per tutto il periodo di stoccaggio e/o le fasi di movimentazione. Si consiglia di porre ogni rotolo di tessuto in un tubo di cartone individuale.

I rotoli devono essere conservati orizzontalmente, senza accatastarli, in un luogo in cui temperatura e umidità rimangono sempre pressoché costanti. Lo stoccaggio prolungato a temperature elevate (> 45°C) può causare uno sbiadimento dei colori.

Per spostare i rotoli, servirsi di un supporto: per evitare di sgualcire e piegare il tessuto, non sollevare i rotoli dalle estremità (A). Non piegare il tessuto (B). In caso di stoccaggio prolungato, si consiglia vivamente di non lasciare le pezze arrotolate le une sulle altre.



PULIZIA

Per tutti i tessuti si applicano le seguenti indicazioni generali:

- Maneggiare il tessuto con cura, con le mani pulite e asciutte e, possibilmente, usando dei guanti.
- Non strofinare con insistenza.
- Non usare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il rivestimento del tessuto.
- Se si lavano i vetri delle finestre, ecc., alzare completamente la tenda per proteggerla da eventuali schizzi di prodotti chimici.

GARANZIA 5 ANNI

La maggior parte dei tessuti per la protezione solare della collezione Mermet sono coperti da una garanzia di cinque anni. La presente garanzia è valida solo in condizioni normali di utilizzo e manutenzione dei tessuti, come descritto nelle specifiche tecniche e secondo le raccomandazioni di manutenzione Mermet presenti nel catalogo. Per i termini completi, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita.



**WE CREATE
SUNSCREEN
FABRICS
FOR PEOPLE,
NOT BUILDINGS.**

MERMET

**BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE
FÜR WEITERE INFORMATIONEN.**

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
SI INVITA A CONSULTARE IL NOSTRO
SITO INTERNET.**

info@mermet.eu.com
www.mermet.eu.com

