


DECORATIVE

ABU DHABI

Tessuto decorativo dall'aspetto chiazzato naturale

COLORI 00000BB9 Vintage Pewter



LARGHEZZA(E)	300 cm
DENSITÀ	3%
COMFORT VISIVO - VINTAGE PEWTER	
Controllo dell'abbigliamento	2
Contatto visivo con l'esterno	2
Privacy	2
Luce naturale	1
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	1
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	44,1%
Trasmissione solare Ts	9,8%
Interno g-tot - Vetrata F	0,410
Trasmissione visiva Tv	0,053
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,033
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,020

SULLA GAMMA



Valorizza i tuoi interni con i nostri tessuti decorativi dai disegni unici. Aggiungi personalità e crea un'atmosfera esclusiva che rifletta il tuo stile distintivo. Scegli dalla nostra collezione per ridefinire il tuo spazio.

ABU DHABI

- ✓ Contribuisce al comfort termico e visivo di una stanza
- ✓ Extra larghezza per tessuti senza cuciture
- ✓ Tessuto decorativo distintivo con filato di tonalità variabili
- ✓ Dona una nuova atmosfera a uno spazio
- ✓ Visione esterna preservata con colori scuri

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	24% Polyester - 76% PVC	
Armatura	Natté	
Larghezza(e)	300 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	456 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.69 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<33%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<24%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥11 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	9,8
Riflessione solare Rs (%)	44,1
Assorbimento solare As (%)	46,1

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tv _{n-n}	0,020
Trasmissione visiva diffusa Tv _{n-dif}	0,033
Trasmissione emisferica diffusa Tv _{dif-h}	0,044
Trasmissione visiva Tv	0,053
Luce naturale	1
Controllo dell'abbagliamento	2
Privacy	2
Contatto visivo con l'esterno	2
Protezione UV (classe Suv)	4

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,410	1
Gtot Vetrata G	0,200	2
Gtot Vetrata H	0,360	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Ignifugo



Greenguard Gold