MERMET

DARKENING

FLOCKÉ

Verdunkelndes Gewebe mit elegantem Design

FARBEN 00000617 Chêne (Side B - White backing)

BREITE(N)	240 cm
DICHTE	0%

VISUELLER KOMFORT - CHÊNE (SIDE B - WHITE BACKING)

Blendschutz	4
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0
Sichtschutz bei Nacht	4
Tageslicht	0

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen	2

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	70,4%
Strahlungstransmission Ts	0,0%
g-tot innen - Verglasung F	0,252
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,000
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,000

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie eine breite Auswahl an Stoffen, die sowohl die Verdunkelung als auch die Privatsphäre in einem Raum optimieren. Dieses vielseitige Sortiment bietet anpassbare Lösungen, die eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil gewährleisten.

FLOCKÉ

- ✓ Elegante, textilähnliche Optik
- ✓ Hergestellt aus Glasfaser
- ✓ Außergewöhnliche Formbeständigkeit
- ✓ Erhöhter Wärmekomfort dank der speziellen weißen Acrylbeschichtung auf der Fensterseite
- ✓ Stylisches Gewebe, 8 Trendfarben

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	58% Fibreglass fabric - 42% Acrylic cotton backing	
Breite(n)	240 cm	
Rollenlänge	Rollen von 33 lm	
Flächengewicht	415 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Dicke	0.45 mm ± 10%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02
Akustische Eigenschaften (αw)	0.15	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>70 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<5%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<5%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M1	NF P 92-507
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigtes Königreich	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Vereinigte Staten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	0,0	
Strahlungsreflexion Rs (%)	70,4	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	29,6	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,000	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,000	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,000	
Tageslicht	0	
Blendschutz	4	
PrivatsphäreNacht	4	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	4	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,252	2
Gtot G-Verglasung	0,108	3
Gtot H-Verglasung	0,230	2

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN

Garantie

Reach konform

Bedruckbar

Bleifrei

Resistenz gegen Bakterien

Feuerhemmend

Hergestellt in der EU

PVC-frei