DARKENING

FLOCKÉ

Tejido oscurecedor con un diseño elegante

COLOR 00000617 Chêne (Side B - White backing)

ANCHO(S)	240 cm
DENSIDAD	0%

CONFORT VISUAL - CHÊNE (SIDE B - WHITE BACKING)

Control del deslumbramiento	4
Visión hacia el exterior	0
Intimidad	4
Luz natural	0

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	2

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	70,4%
Transmisión solar Ts	0,0%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,252
Transmisión visual Tv	0,000
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000

SOBRE LA GAMA



Descubra una amplia selección de tejidos diseñados para optimizar el oscurecimiento y la intimidad de una habitación. Esta versátil gama ofrece soluciones a medida, garantizando un equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

FLOCKÉ

- ✓ Acabado elegante de aspecto textil
- ✓ Fabricado con fibra de vidrio
- ✓ Excelente estabilidad dimensional
- ✓ Gran confort térmico gracias a su revestimiento acrílico blanco especial hacia el acristalamiento
- ✓ Tejido refinado en ocho colores de moda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	58% Fibreglass fabric - 42% Acrylic cotton backing	
Ancho(s)	240 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	415 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Espesor	0.45 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.15	ISO 10534-2

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>70 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	0,0	
Reflexión Solar Rs (%)	70,4	
Absorción Solar As (%)	29,6	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,000	
Transmisión visual Tv	0,000	
Luz natural	0	
Control del deslumbramiento	4	
Intimidad	4	
Visión hacia el exterior	0	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	4	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,252	2
Gtot Acristalamiento G	0,108	3
Gtot Acristalamiento H	0,230	2

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Resistencia a las bacterias

Ignífugo

Hecho en EU

Sin PVC