

DECORATIVE

IMPRESSIONS

Dekorativer Gewebe mit tiefen Farben durch kationische Behandlung

FARBEN 00777001 Digue



BREITE(N)	300 cm
DICHTE	4%
VISUELLER KOMFORT - DIGUE	
Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	3
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	1
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	55,8%
Strahlungstransmission Ts	36,2%
g-tot innen - Verglasung F	0,360
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,369
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,330
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,039

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Verschönern Sie Ihr Interieur mit unseren Dekostoffen mit einzigartigen Designs. Verleihen Sie Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und schaffen Sie eine exklusive Atmosphäre, die Ihren unverwechselbaren Stil widerspiegelt. Wählen Sie aus unserer Kollektion, um Ihren Raum neu zu definieren.

IMPRESSIONS

- ✓ Verhindert Überhitzung im Sommer
- ✓ Hilft, die Wärme im Winter zu halten
- ✓ Kostengünstig: hergestellt aus Polyester
- ✓ Sehr große Breite für nahtlose Stoffe
- ✓ Textiles Aussehen, Baumwollähnliches Gefühl

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	100% Polyester with 82% cationic treatment	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	300 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	245 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 5/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<34%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<35%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte

Strahlungstransmission Ts (%)	36,2
Strahlungsreflexion Rs (%)	55,8
Solarer Absorptionsgrad As (%)	8,0

Optische Leistungswerte

Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,039
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,330
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,323
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,369
Tageslicht	3
Blendschutz	0
PrivatsphäreNacht	2
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0
UV-Schutz (Suv-Klasse)	0

Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,360	1
Gtot G-Verglasung	0,170	2
Gtot H-Verglasung	0,310	2

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Reach konform



Bleifrei



Feuerhemmend



PVC-frei



Oeko-Tex



Greenguard Gold