


DARKENING

KARELLIS

Breites PVC-freies Verdunklungsgewebe

FARBEN 00030003 Black



BREITE(N)	300 cm
DICHTE	0%
VISUELLER KOMFORT - BLACK	
Blendschutz	4
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0
Sichtschutz bei Nacht	4
Tageslicht	0
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	4,7%
Strahlungstransmission Ts	0,0%
g-tot innen - Verglasung F	0,585
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,000
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,000

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie eine breite Auswahl an Stoffen, die sowohl die Verdunkelung als auch die Privatsphäre in einem Raum optimieren. Dieses vielseitige Sortiment bietet anpassbare Lösungen, die eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil gewährleisten.

KARELLIS

- ✓ Bemerkenswert große Breite für einen Verdunkelungsstoff
- ✓ Dünn und leicht, lässt sich mühelos in kleine Kassettenmarkisen einfügen
- ✓ Beide Seiten des Stoffes sind farblich identisch
- ✓ Perfekte Ebenheit, auch bei größeren Abmessungen
- ✓ PVC-frei beschichtetes Polyestergewebe

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	65% Polyester - 35% Polyurethane	
Breite(n)	300 cm	
Rollenlänge	Rollen von 33 lm	
Flächengewicht	290 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Dicke	0.35 mm ± 10%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 6/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>70 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<20%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<20%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M1	NF P 92-507
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Vereinigtes Königreich	Type B	BS 5867 part 2

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte

Strahlungstransmission Ts (%)	0,0
Strahlungsreflexion Rs (%)	4,7
Solarer Absorptionsgrad As (%)	95,3

Optische Leistungswerte

Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,000
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,000
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,000
Tageslicht	0
Blendschutz	4
PrivatsphäreNacht	4
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0
UV-Schutz (Suv-Klasse)	4

Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,585	0
Gtot G-Verglasung	0,307	2
Gtot H-Verglasung	0,492	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Resistenz gegen Bakterien



Feuerhemmend



Hergestellt in der EU



PVC-frei



Greenguard Gold