


MERMET

ESSENTIALS

M-SCREEN 5

Óptima transparencia y abundante luz natural

COLOR 00070001 Pearl Grey



ANCHO(S)	200, 250, 320 cm
DENSIDAD	5%
CONFORT VISUAL - PEARL GREY	
Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	1
Luz natural	1
CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F	
Clase interior	1
PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES	
Reflexión Solar Rs	28,1%
Transmisión solar Ts	12,6%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,490
Transmisión visual Tv	0,106
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,044
Transmisión visual directa Tvn-n	0,062

SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleva su espacio con soluciones superiores!

M-SCREEN 5

- ✓ Confort visual y térmico equilibrados
- ✓ Óptima transparencia
- ✓ Otras 2 densidades para mejorar la protección solar según la orientación del edificio
- ✓ Versión ocultante disponible con el Kibo
- ✓ Económico: 3 anchos (hasta 320 cm) para reducir los desperdicios en la fabricación de paneles de tejido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 1x2	
Ancho(s)	200, 250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	390 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8) ≥ 7/8 (Blanco no incluido)		ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.3	ISO 10534-2

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	12,6
Reflexión Solar Rs (%)	28,1
Absorción Solar As (%)	59,3

Propiedades visuales

Transmisión visual directa T _{vn-n}	0,062
Transmisión visual difusa T _{vn-dif}	0,044
Transmisión hemisférica difusa T _{vdif-h}	0,085
Transmisión visual T _v	0,106
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	0
Intimidad	1
Visión hacia el exterior	2
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2

Índices térmicos	Valor medio	Class
G _{tot} Acristalamiento F	0,490	1
G _{tot} Acristalamiento G	0,248	2
G _{tot} Acristalamiento H	0,415	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold