


BASICS

NATTÉ PES 1

Stof met hoge dichtheid voor optimale verblindingsbescherming

KLEUR 00020007 White Pearl



BREEDTE(S)	250, 320 cm
DICHTHEID	2%
VISUEEL COMFORT - WHITE PEARL	
Verblindingsbescherming	2
Doorzicht	1
Privacy	2
Daglichttoetreding	1
THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F	
Klasse binnen	1
THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN	
Zonreflectie Rs	52,2%
Zontransmissie Ts	9,5%
g-tot binnen - Beglazing F	0,360
Lichttransmissie Tv	0,060
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,040
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,020

OVER DE REEKS



Ontdek onze Basics stoffen voor zonwering - waarmee goede prestaties en betaalbaarheid hand in hand gaan. Praktisch zonder in te leveren op kwaliteit. Verfraai uw ruimte met kosteneffectieve oplossingen op maat voor betrouwbaar gebruik.

NATTÉ PES 1

- ✓ Optimale verblindingsbescherming met donkere kleuren
- ✓ Licht en gemakkelijk te hanteren dankzij het vederlichte ontwerp
- ✓ Uniforme patronen verkrijgbaar in 3 dichtheden voor optimale prestaties, ongeacht de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Kosteneffectieve oplossing : Budgetvriendelijke weefseloptie
- ✓ 3 breedtes (tot 320 cm) om afval te verminderen bij de productie van zonweringsdoeken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	29% Polyester - 71% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 320 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	420 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.6 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	> 175 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	> 126 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	< 24%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	< 22%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥ 19 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥ 11 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	9,5
Zonreflectie Rs (%)	52,2
Absorptie zonne-energie As (%)	38,3

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tvn-n	0,020
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,040
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,050
Lichttransmissie Tv	0,060
Daglichttoetreding	1
Verblindingsbescherming	2
Privacy	2
Doorzicht	1
UV bescherming (Suv klasse)	4

Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,360	1
Gtot Beglazing G	0,170	2
Gtot Beglazing H	0,320	2

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Brandvertragend



Greenguard Gold



Oeko-Tex