

BASICS

NATTÉ PES 3

Natté-Gewebe, um visuellen und thermischen Komfort zu vereinen

FARBEN 00030003 Black



BREITE(N)	250, 320 cm
-----------	-------------

DICHTE	6%
--------	----

VISUELLER KOMFORT - BLACK

Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	3
Sichtschutz bei Nacht	1
Tageslicht	1

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	3,7%
Strahlungstransmission Ts	6,0%
g-tot innen - Verglasung F	0,590
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,060
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,060

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie unsere Basics Sonnenschutzgewebe - wo gute Leistung auf Erschwinglichkeit trifft. Praktisch ohne Kompromisse bei der Qualität. Verschönern Sie Ihren Raum mit kostengünstigen Lösungen, die auf ein zuverlässiges Verhalten zugeschnitten sind.

NATTÉ PES 3

- ✓ Gleichgewicht zwischen thermischem Komfort und Durchlässigkeit
- ✓ Leicht und einfach zu handhaben dank des federleichten Designs
- ✓ Einheitliche Muster in 3 weiteren Dichten zur Optimierung der Leistung, unabhängig von der Gebäudeausrichtung
- ✓ Kostengünstige Lösung : Budgetfreundliche Gewebeoption
- ✓ 3 Breiten (bis zu 320 cm) zur Reduzierung des Abfalls bei der Herstellung der Stoffbahnen

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	29% Polyester - 71% PVC	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	250, 320 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	390 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.56 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>160 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>162 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<24%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<24%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥14 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥12 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M2	NF P 92-507
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte

Strahlungstransmission Ts (%)	6,0
Strahlungsreflexion Rs (%)	3,7
Solarer Absorptionsgrad As (%)	90,3

Optische Leistungswerte

Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,060
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,050
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,060
Tageslicht	1
Blendschutz	0
PrivatsphäreNacht	1
Sichtkontakt mit der Außenwelt	3
UV-Schutz (Suv-Klasse)	2

Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,590	0
Gtot G-Verglasung	0,310	2
Gtot H-Verglasung	0,500	0

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Feuerhemmend



Greenguard Gold



Oeko-Tex