


BASICS

NATTÉ PES 3

Tejido natté para combinar confort visual y térmico

COLOR 00040004 Linen



ANCHO(S)	250, 320 cm
DENSIDAD	6%
CONFORT VISUAL - LINEN	
Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	2
CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F	
Clase interior	1
PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES	
Reflexión Solar Rs	44,0%
Transmisión solar Ts	19,4%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,410
Transmisión visual Tv	0,130
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,090
Transmisión visual directa Tvn-n	0,050

SOBRE LA GAMA



Explore nuestra gama de tejidos de protección solar que ofrecen rendimiento y precios competitivos, manteniendo al mismo tiempo una calidad excelente. Optimice su espacio con soluciones rentables y fiables.

NATTÉ PES 3

- ✓ Equilibrio entre confort térmico y transparencia
- ✓ Fácil de manejar gracias a su diseño ligero como una pluma
- ✓ Patrones uniformes disponibles en otras 3 densidades para optimizar el rendimiento sea cual sea la orientación del edificio
- ✓ Solución rentable: tejido económico
- ✓ 3 anchos (hasta el 320 cm) para reducir los desperdicios en la fabricación de paneles de tejido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	29% Polyester - 71% PVC	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	390 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.56 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>160 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>162 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<24%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<24%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥14 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥12 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	19,4
Reflexión Solar Rs (%)	44,0
Absorción Solar As (%)	36,6

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,050
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,090
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,110
Transmisión visual Tv	0,130
Luz natural	2
Control del deslumbramiento	0
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	1
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2

Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,410	1
Gtot Acristalamiento G	0,210	2
Gtot Acristalamiento H	0,360	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Ignífugo



Greenguard Gold



Oeko-Tex