

BASICS

NATTÉ PES 5

Tissu de densité moyenne pour équilibrer le filtrage de la lumière et la visibilité

COLORIS 00030003 Black



LARGEUR(S)	250, 320, 8.9, 12.7 cm
DENSITÉ	8%
CONFORT VISUEL - BLACK	
Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	3
Intimité	1
Lumière naturelle	1
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	3,9%
Transmission solaire Ts	8,2%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,590
Transmission visuelle Tv	0,080
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,080

À PROPOS DE LA GAMME



Explorez notre gamme de tissus de protection solaire qui offrent performance et prix compétitifs, tout en maintenant une excellente qualité. Optimisez votre espace avec des solutions à la fois rentables et fiables.

NATTÉ PES 5

- ✓ Transparence optimale et contrôle de la lumière naturelle
- ✓ Facile à manipuler grâce à son design ultra léger
- ✓ Armures régulières disponibles en 3 autres densités pour optimiser la performance, indépendamment de l'orientation du bâtiment
- ✓ Solution économique : tissu adapté à tous les budgets
- ✓ 3 largeurs (jusqu'à 320 cm) pour réduire les déchets lors de la fabrication des panneaux de tissu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	29% Polyester - 71% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	250, 320, 8.9, 12.7 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	385 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.58 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>145 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>135 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<24%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<25%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥12 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥13 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M2	NF P 92-507
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	8,2
Réflexion solaire Rs (%)	3,9
Absorption solaire As (%)	87,9

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,080
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,060
Transmission visuelle Tv	0,080
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	0
Intimité	1
Vision vers l'extérieur	3
Protection contre les UV (Classe Suv)	1

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,590	0
Gtot Vitrage G	0,310	2
Gtot Vitrage H	0,500	0

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Non feu



Greenguard Gold



Oeko-Tex