


HIGH PERFORMANCE

OPTIMAL 3

Tejido de doble cara que combina confort térmico y visual

COLOR 00020002 White (Side B)



ANCHO(S)	250, 320 cm
DENSIDAD	3%
CONFORT VISUAL - WHITE (SIDE B)	
Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	0
Intimidad	2
Luz natural	2
CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F	
Clase interior	2
PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES	
Reflexión Solar Rs	65,9%
Transmisión solar Ts	21,8%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,295
Transmisión visual Tv	0,215
Transmisión visual difusa Tv _{n-dif}	0,176
Transmisión visual directa Tv _{n-n}	0,039

SOBRE LA GAMA



Beneficiarse de funcionalidades avanzadas gracias a nuestros tejidos de última generación, que ofrecen las mejores prestaciones en términos de control del deslumbramiento, gestión de la temperatura y confort, ya sea térmico o acústico.

OPTIMAL 3

- ✓ Equilibrio óptimo entre rendimiento visual y térmico gracias a su tejido de doble cara
- ✓ Cara oscura para un equilibrio perfecto entre control del deslumbramiento y confort visual
- ✓ Cara reflectante blanca para una protección térmica óptima
- ✓ Otras 2 densidades para mejorar la protección solar según la orientación del edificio
- ✓ Gran anchura (320 cm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Satin	
Ancho(s)	250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	425 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.61 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8) ≥ 7/8 (Blanco no incluido)		ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.2	ISO 10534-2

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	> 180 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	> 140 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥ 7 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥ 6 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	21,8
Reflexión Solar Rs (%)	65,9
Absorción Solar As (%)	12,4

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,039
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,176
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,186
Transmisión visual Tv	0,215
Luz natural	2
Control del deslumbramiento	0
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	0

Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,295	2
Gtot Acristalamiento G	0,127	3
Gtot Acristalamiento H	0,257	2

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold