

DECORATIVE

PANAMA DECO

Tessuto molto decorativo con aspetto legno naturale

COLORI 0002M032 Travertine



LARGHEZZA(E)	310 cm
DENSITÀ	3%
COMFORT VISIVO - TRAVERTINE	
Controllo dell'abbagliamento	1
Contatto visivo con l'esterno	1
Privacy	2
Luce naturale	0
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	2
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	56,4%
Trasmissione solare Ts	12,4%
Interno g-tot - Vetrata F	0,340
Trasmissione visiva Tv	0,116
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,093
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,023

SULLA GAMMA



Valorizza i tuoi interni con i nostri tessuti decorativi dai disegni unici. Aggiungi personalità e crea un'atmosfera esclusiva che rifletta il tuo stile distintivo. Scegli dalla nostra collezione per ridefinire il tuo spazio.

PANAMA DECO

- ✓ Classe di controllo dell'abbagliamento ottimale con i colori scuri
- ✓ Motivo ispirato alla natura
- ✓ Palette di colori distensiva
- ✓ Extra larghezza per tessuti senza cuciture
- ✓ Piacevole agli occhi e confortevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Natté	
Larghezza(e)	310 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 22 lm	
Massa superficiale (peso)	516 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<7%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<3%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	12,4
Riflessione solare Rs (%)	56,4
Assorbimento solare As (%)	31,2

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,023
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,093
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,010
Trasmissione visiva Tv	0,116
Luce naturale	0
Controllo dell'abbagliamento	1
Privacy	2
Contatto visivo con l'esterno	1
Protezione UV (classe Suv)	3

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,340	2
Gtot Vetrata G	0,160	2
Gtot Vetrata H	0,300	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold