DECORATIVE

PANAMA DECO

Tejido muy decorativo con un aspecto de madera natural

COLOR 0004M042 Calcite



ANCHO(S)	310 cm
DENSIDAD	3%

CONFORT VISUAL - CALCITE

Control del deslumbramiento	2
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	1

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	45,9%
Transmisión solar Ts	10,7%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,400
Transmisión visual Tv	0,085
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,057
Transmisión visual directa Tvn-n	0,028

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

PANAMA DECO

- ✓ Clase de control del deslumbramiento óptima con colores oscuros
- ✓ Patrón inspirado en la naturaleza
- ✓ Paleta de colores relajantes
- ✓ Extra ancho para tejidos sin soldadura
- ✓ Agradable a la vista y calidez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté	
Ancho(s)	310 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 22 lm	
Masa superficial (peso)	516 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<7%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<3%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	10,7	
Reflexión Solar Rs (%)	45,9	
Absorción Solar As (%)	43,3	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,028	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,057	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,072	
Transmisión visual Tv	0,085	
Luz natural	1	
Control del deslumbramiento	2	
Intimidad	2	
Visión hacia el exterior	1	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	3	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,400	1
Gtot Acristalamiento G	0,200	2
Gtot Acristalamiento H	0,350	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Ignífugo

Hecho en EU

Greenguard Gold