


DECORATIVE

PANAMA DECO

Sehr dekorativer Gewebe mit natürlich gewebte Holzoptik

FARBEN 0007M033 Dacite



BREITE(N)	310 cm
DICHTE	3%
VISUELLER KOMFORT - DACITE	
Blendschutz	3
Sichtkontakt mit der Außenwelt	2
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	1
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	1
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	27,6%
Strahlungstransmission Ts	5,1%
g-tot innen - Verglasung F	0,480
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,040
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,022
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,019

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Verschönern Sie Ihr Interieur mit unseren Dekostoffen mit einzigartigen Designs. Verleihen Sie Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und schaffen Sie eine exklusive Atmosphäre, die Ihren unverwechselbaren Stil widerspiegelt. Wählen Sie aus unserer Kollektion, um Ihren Raum neu zu definieren.

PANAMA DECO

- ✓ Optimale Blendschutzklasse bei dunklen Farben
- ✓ Von der Natur inspiriertes Muster
- ✓ Beruhigende Farbpalette
- ✓ Sehr große Breite für nahtlose Stoffe
- ✓ Augenfreundlich und Gemütlich

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Natté	
Breite(n)	310 cm	
Rollenlänge	Rollen von 22 lm	
Flächengewicht	516 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtehtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<7%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<3%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M2	NF P 92-507
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte

Strahlungstransmission Ts (%)	5,1
Strahlungsreflexion Rs (%)	27,6
Solarer Absorptionsgrad As (%)	67,3

Optische Leistungswerte

Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,019
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,022
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,033
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,040
Tageslicht	1
Blendschutz	3
PrivatsphäreNacht	2
Sichtkontakt mit der Außenwelt	2
UV-Schutz (Suv-Klasse)	4

Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,480	1
Gtot G-Verglasung	0,240	2
Gtot H-Verglasung	0,410	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Feuerhemmend



Hergestellt in der EU



Greenguard Gold