


ESSENTIALS

PANAMA PRO 5

Tessuto Natté che unisce comfort visivo e trasparenza

COLORI 00070007 Pearl



LARGHEZZA(E)

250, 310, 8.9, 12.7 cm

DENSITÀ

5%

COMFORT VISIVO - PEARL

Controllo dell'abbagliamento

0

Contatto visivo con l'esterno

3

Privacy

1

Luce naturale

1

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna

1

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs

32,6%

Trasmissione solare Ts

10,3%

Interno g-tot - Vetrata F

0,460

Trasmissione visiva Tv

0,085

Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif

0,028

Trasmissione visiva diretta Tvn-n

0,057

SULLA GAMMA



Scopri i nostri tessuti per schermatura solare per interni più apprezzati: qualità senza pari, prestazioni comprovate e ampiamente acclamati come la scelta più popolare. Migliora il tuo spazio con soluzioni superiori!

PANAMA PRO 5

- ✓ Densità media per un filtraggio equilibrato della luce e della visibilità
- ✓ Facile da maneggiare grazie alla sua leggerezza
- ✓ Altre 3 densità per una combinazione ideale di controllo dell'abbagliamento, sfruttamento della luce diurna e trasparenza
- ✓ Colori chiari per respingere il calore
- ✓ Resistenza al fuoco in conformità con i requisiti della maggior parte delle normative

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Natté 2x2	
Larghezza(e)	250, 310, 8.9, 12.7 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	393 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<5%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza allo strappo - Ordito	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza allo strappo - Trama	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	10,3
Riflessione solare Rs (%)	32,6
Assorbimento solare As (%)	57,1

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tv _{n-n}	0,057
Trasmissione visiva diffusa Tv _{n-dif}	0,028
Trasmissione emisferica diffusa Tv _{dif-h}	0,067
Trasmissione visiva Tv	0,085

Luce naturale	1
Controllo dell'abbagliamento	0
Privacy	1
Contatto visivo con l'esterno	3
Protezione UV (classe Suv)	2

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,460	1
Gtot Vetrata G	0,230	2
Gtot Vetrata H	0,390	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold