


DARKENING

# RUKA

Metallisierter Verdunkelungsstoff für guten Hitzeschutz

**FARBEN** 00030003 Black (Side B - Alu)



|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| BREITE(N)                                | 260 cm |
| DICHTE                                   | 0%     |
| VISUELLER KOMFORT - BLACK (SIDE B - ALU) |        |
| Blendschutz                              | 4      |
| Sichtkontakt mit der Außenwelt           | 0      |
| Sichtschutz bei Nacht                    | 4      |
| Tageslicht                               | 0      |
| THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG     |        |
| Klasse innen                             | 2      |
| THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE   |        |
| Strahlungsreflexion Rs                   | 66,5%  |
| Strahlungstransmission Ts                | 0,0%   |
| g-tot innen - Verglasung F               | 0,300  |
| Lichtdurchlässigkeit Tv                  | 0,000  |
| Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif     | 0,000  |
| Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n       | 0,000  |

# ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie eine breite Auswahl an Stoffen, die sowohl die Verdunkelung als auch die Privatsphäre in einem Raum optimieren. Dieses vielseitige Sortiment bietet anpassbare Lösungen, die eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil gewährleisten.

## RUKA

- ✓ Dünnes und leichtes Gewebe
- ✓ Metallbeschichtete Gewebeseite für verbesserten Schutz vor Überhitzung
- ✓ 6 dezente Farben
- ✓ Geeignet für Anwendungen in der Automotive Industrie
- ✓ Ohne PVC

# TECHNISCHE DATEN

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

|                                                     | Durchschnittlicher Wert            | Norm        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Gewogene Zusammensetzung                            | 66% Polyester - 34% Polyurethane   |             |
| Breite(n)                                           | 260 cm                             |             |
| Rollenlänge                                         | Rollen von 30 lm                   |             |
| Flächengewicht                                      | 344 g/m <sup>2</sup> ± 7%          | ISO 2286-2  |
| Dicke                                               | 0.29 mm ± 8%                       | ISO 2286-3  |
| Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8) | ≥ 4/8 (Farbe Weiss nicht bewertet) | ISO 105 B02 |

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               | Durchschnittlicher Wert | Norm                |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Bruchfestigkeit - Kettfaden   | >120 daN/5 cm           | ISO 1421            |
| Bruchfestigkeit - Schussfaden | >142 daN/5 cm           | ISO 1421            |
| Bruchdehnung - Kettfaden      | <28%                    | ISO 1421            |
| Bruchdehnung - Schussfaden    | <23%                    | ISO 1421            |
| Reißfestigkeit - Kettfaden    | ≥13 daN                 | ISO 4674-1 method 2 |
| Reißfestigkeit - Schussfaden  | ≥9 daN                  | ISO 4674-1 method 2 |

# BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
|                             |            | Norm       |
| Europäische Union - Spanien | Class 1    | EN 13773   |
| Italien                     | Classe Uno | UNI 9177   |
| Railway Risk level R1       | HL2        | EN 45545-2 |

# THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

|                                                |                         |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Thermische Leistungswerte                      |                         |       |
| Strahlungstransmission Ts (%)                  | 0,0                     |       |
| Strahlungsreflexion Rs (%)                     | 66,5                    |       |
| Solarer Absorptionsgrad As (%)                 | 33,5                    |       |
| Optische Leistungswerte                        |                         |       |
| Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n             | 0,000                   |       |
| Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif           | 0,000                   |       |
| Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h | 0,000                   |       |
| Lichtdurchlässigkeit Tv                        | 0,000                   |       |
| Tageslicht                                     | 0                       |       |
| Blendschutz                                    | 4                       |       |
| PrivatsphäreNacht                              | 4                       |       |
| Sichtkontakt mit der Außenwelt                 | 0                       |       |
| UV-Schutz (Suv-Klasse)                         | 4                       |       |
| Thermische Leistungswerte                      | Durchschnittlicher Wert | Class |
| Gtot F-Verglasung                              | 0,300                   | 2     |
| Gtot G-Verglasung                              | 0,140                   | 3     |
| Gtot H-Verglasung                              | 0,270                   | 2     |

# GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Feuerhemmend



PVC-frei



Greenguard Gold



Resistenz gegen Bakterien