


## ESSENTIALS

# SCREEN VISION 1

Tejido de alta densidad para optimizar el control del deslumbramiento

**COLOR** 00070007 Pearl



<b>ANCHO(S)</b>	200, 250, 320 cm
<b>DENSIDAD</b>	1%
<b>CONFORT VISUAL - PEARL</b>	
Control del deslumbramiento	2
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	1
<b>CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F</b>	
Clase interior	1
<b>PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES</b>	
Reflexión Solar Rs	38,0%
Transmisión solar Ts	10,7%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,433
Transmisión visual Tv	0,085
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,070
Transmisión visual directa Tvn-n	0,015

# SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleva su espacio con soluciones superiores!

## SCREEN VISION 1

- ✓ Excelente control del deslumbramiento con colores oscuros
- ✓ Óptimo confort térmico con colores claros
- ✓ Otras 3 densidades para mejorar la protección solar según la orientación del edificio
- ✓ Gran ancho (320 cm)
- ✓ Económico: 3 anchos para reducir los desperdicios en la fabricación de paneles de tejido

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	200, 250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	425 g/m <sup>2</sup> ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.48 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

## PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>160 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>130 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

# CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Reino Unido	Type B	BS 5867 part 2
Estados Unidos	FR	NFPA 701

## PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

### Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	10,7
Reflexión Solar Rs (%)	38,0
Absorción Solar As (%)	51,3

### Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tv <sub>n-n</sub>	0,015
Transmisión visual difusa Tv <sub>n-dif</sub>	0,070
Transmisión hemisférica difusa Tv <sub>dif-h</sub>	0,074
Transmisión visual Tv	0,085
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	2
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	1
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	4

Índices térmicos	Valor medio	Class
G <sub>tot</sub> Acristalamiento F	0,433	1
G <sub>tot</sub> Acristalamiento G	0,216	2
G <sub>tot</sub> Acristalamiento H	0,373	1

## SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold