


BASICS

SHADOW 24

Tissu au tissage très ajouré, approuvé pour l'industrie de l'automotive

COLORIS 00010001 Grey



LARGEUR(S)	250, 320 cm
DENSITÉ	24%
CONFORT VISUEL - GREY	
Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	4
Intimité	0
Lumière naturelle	2
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	16,6%
Transmission solaire Ts	25,3%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,560
Transmission visuelle Tv	0,226
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,028
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,198

À PROPOS DE LA GAMME



Explorez notre gamme de tissus de protection solaire qui offrent performance et prix compétitifs, tout en maintenant une excellente qualité. Optimisez votre espace avec des solutions à la fois rentables et fiables.

SHADOW 24

- ✓ En PVC, facile à nettoyer, notamment pour les transports publics
- ✓ Option économique : choix adapté à tous les budgets
- ✓ Largeur adaptable pour répondre à tous les besoins
- ✓ Transparence totale
- ✓ Contrôle optimal de la lumière naturelle entrante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Plain weave	
Largeur(s)	250, 320 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 52 lm	
Masse surfacique (poids)	264 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.41 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	> 186 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	> 84 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	< 5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	< 4%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥ 6 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥ 3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
France	M1	NF P 92-507
Railway Risk level R1	HL3	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	25,3
Réflexion solaire Rs (%)	16,6
Absorption solaire As (%)	58,2

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,198
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,028
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,171
Transmission visuelle Tv	0,226
Lumière naturelle	2
Contrôle de l'éblouissement	0
Intimité	0
Vision vers l'extérieur	4
Protection contre les UV (Classe Suv)	0

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,560	0
Gtot Vitrage G	0,290	2
Gtot Vitrage H	0,470	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Sans plomb



Non feu



Fabriqué en EU