

EVOLUTION

ULTERIO 1

Tissu haute densité pour optimiser le contrôle de l'éblouissement

COLORIS 00890089 Basalt



LARGEUR(S)	250, 320 cm
-------------------	-------------

DENSITÉ	2%
----------------	----

CONFORT VISUEL - BASALT

Contrôle de l'éblouissement	3
Vision vers l'extérieur	2
Intimité	2
Lumière naturelle	1

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	
-------------------	--

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	30,7%
Transmission solaire Ts	16,7%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,520
Transmission visuelle Tv	0,029
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,010
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,019

À PROPOS DE LA GAMME



Adoptez un mode de vie durable grâce à nos tissus innovants conçus pour des modes de vie respectueux de l'environnement.

ULTERIO 1

- ✓ Tissu fin et élégant, facilement compatible pour une utilisation dans des stores coffre de faible encombrement
- ✓ Créé à partir de bouteilles en PET recyclées, sans PVC
- ✓ Conforme à plusieurs normes environnementales
- ✓ Réduit au minimum les chances de survie des bactéries grâce à ses propriétés uniques
- ✓ Largeurs pouvant atteindre 320 cm, pour une pose sans soudure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	100% recycled PET bottles	
Armure	Knitted	
Largeur(s)	250, 320 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	243 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.49 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 2/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02
Propriétés acoustiques (αw)	0.48	ISO 10534-2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>162 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>129 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<36%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<29%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥24 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥18 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Euroclass	B-s1,d0	EN 13501-1
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M1	NF P 92-507
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Royaume-Uni	Type C	BS 5867 part 2
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	16,7
Réflexion solaire Rs (%)	30,7
Absorption solaire As (%)	52,6

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,019
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,010
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,023
Transmission visuelle Tv	0,029
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	3
Intimité	2
Vision vers l'extérieur	2

Protection contre les UV (Classe Suv)	3	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,520	0
Gtot Vitrage G	0,300	2
Gtot Vitrage H	0,450	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Sans PVC



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold



Cradle to Cradle Bronze



Oeko-Tex