


EVOLUTION

ULTERIO 1

Tessuto ad alta densità per un controllo ottimale dell'abbagliamento

COLORI 00930093 Mist



LARGHEZZA(E)	250, 320 cm
DENSITÀ	2%
COMFORT VISIVO - MIST	
Controllo dell'abbagliamento	1
Contatto visivo con l'esterno	1
Privacy	2
Luce naturale	2
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	1
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	46,8%
Trasmissione solare Ts	23,0%
Interno g-tot - Vetrata F	0,420
Trasmissione visiva Tv	0,130
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,112
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,018

SULLA GAMMA



Abbracciate uno stile di vita sostenibile con i nostri tessuti innovativi progettati per una vita eco-compatibile.

ULTERIO 1

- ✓ Tessuto fine e sofisticato, facilmente adattabile per l'uso in cassonetti compatti
- ✓ Creato da bottiglie in PET riciclate, senza PVC
- ✓ Soddisfa varie norme ambientali
- ✓ I batteri hanno minime possibilità di sopravvivenza su questo tessuto grazie alle sue proprietà
- ✓ Le larghezze ampie (fino a 320 cm) eliminano la necessità di saldature

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	100% recycled PET bottles	
Armatura	Knitted	
Larghezza(e)	250, 320 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	243 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.49 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 2/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02
Proprietà acustiche (αw)	0.48	ISO 10534-2

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>162 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>129 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<36%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<29%	ISO 1421
Resistenza allo strappo - Ordito	≥24 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza allo strappo - Trama	≥18 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Euroclass	B-s1,d0	EN 13501-1
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Gran Bretagna	Type C	BS 5867 part 2
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	23,0
Riflessione solare Rs (%)	46,8
Assorbimento solare As (%)	30,2

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tv _{n-n}	0,018
Trasmissione visiva diffusa Tv _{n-dif}	0,112
Trasmissione emisferica diffusa Tv _{dif-h}	0,113
Trasmissione visiva Tv	0,130
Luce naturale	2
Controllo dell'abbagliamento	1
Privacy	2
Contatto visivo con l'esterno	1

Protezione UV (classe Suv)	2	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,420	1
Gtot Vetrata G	0,220	2
Gtot Vetrata H	0,370	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Senza PVC



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold



Cradle to Cradle Bronze



Oeko-Tex